

「なおしタル コートFA」

「NAOSHITARU COAT FA」

「**なおしタル コートFA**」は、水性アクリルエマルジョンを主成分とするコテ仕上げ助剤・養生剤です。

コテ仕上げ時に噴霧することでコテ滑りを良くし、仕上げ性が改善されます。また、仕上げ後、噴霧することで初期に入る表面乾燥ひび割れを防ぐことができます。「**なおしタル コートFA**」を使用することで上塗りする塗装材等材料の付着性を阻害することがありません。

特 長

1. コテ仕上げの作業性が大きく改善されます。
2. 表面にポリマー層を形成し、急激な水分蒸発を抑制し、初期の乾燥ひび割れを防ぎます。
3. 上塗りする塗装材等材料の付着性を阻害することがありません。

用 途

- 断面修復材施工時のコテ仕上げ助剤
- 断面修復材施工後の養生剤

仕 様

主成分	外 観	固形分 (%)	粘 度 (mPa·s 25°C)	密度 (20°C)	pH
水性アクリルエマルジョン	白色乳濁液	約45	約1.1	約1.10	約9.5

使用量および使用方法

荷 姿	標準使用量	施工可能面積
4kg / ボトル	2倍希釈液 50~150g / m ² (コテ仕上げ時または養生時)	20m ² / ボトル

1. 「**なおしタル コートFA**」は、必ず、水で2倍に希釈して使用します（「**なおしタル コートFA**」：水 = 1：1）。
2. 必ずスプレーを用い、噴霧してください。
3. 定規ずり後、噴霧して、金ゴテ仕上げを行ってください。必要に応じて仕上げ後、養生剤としてご使用ください。
4. 使用前には、製品容器をよく振ってからご使用ください。使用終了後は、必ず蓋をして、密閉してください。

使用上の注意事項

1. 本製品は、直射日光を避け、5～35℃の室内で保管してください。
2. 凍結するような環境では、使用しないでください。
3. 取扱いおよび施工には、必ず、防塵マスク、保護メガネ、ゴム手袋等の保護用具を着用してください。
4. 本製品が、目に入った場合は速やかに水道水で洗浄し、また、飲み込んだ場合は嘔吐させ、いずれも専門医の診察を受けてください。

包装形態

4kg / ボトル

なおしタル工法研究会



株式会社ニューテック

〒174-0056 東京都板橋区志村1-2-9

TEL 03-5918-9688 FAX 03-5918-9687

<http://www.kknewtech.co.jp/> E-mail info@kknewtech.co.jp