

「なおしたる コートFP」

「NAOSHITARU COAT FP」

「**なおしたる コートFP**」は、超微粒子系アクリルエマルジョンを使用した吸水調整プライマーです。

下地のコンクリート面にあらかじめ塗布することにより、下地の吸水を低減し、モルタル中の水分が急激に下地へ吸水されることを防ぎ、同時に付着強度の向上が期待できます。

特長

- 希釈することなく、原液をそのまま使用することができます。
- 下地コンクリート面に、刷毛、スポンジローラー、噴霧器等で容易に塗付することができます。
- 吸水防止性に優れ、断面修復材施工時のドライアウトを防止することができます。

用途

- 下地コンクリートの吸水調整

成分および物性

主成分	外観	固形分 (%)	粘度 (mPa・s 25°C)	密度 (20°C)	pH
超微粒子系アクリルエマルジョン	白色乳濁液	約15	約3.2	約1.00	約7.3

使用量および使用方法

荷姿	標準使用量	施工可能面積
18kg/ 缶	0.15kg/m ²	120m ² / 缶
2kg × 2/ 箱		26m ² / 箱

- 下地コンクリート面は、粗面処理をし、油分、粉分をブロアまたは湿った布等で取り除いた後、ある程度乾燥してから塗布してください。
- 塗布は、刷毛、スポンジローラー、噴霧器等を用い、規定量を均一に塗布してください。
- 塗布後、凍結するような環境では、使用しないでください。
- 使用前には、製品容器をよく振ってからご使用ください。使用終了後は、必ず蓋をして、密閉してください。

包装形態

2kg × 2入ダンボール箱 18kg 入缶

使用上の注意事項

1. 使用前に必ず、安全データシートを読み、取扱う。
2. 本製品を使用するときは、飲食・喫煙をしないこと。
3. 取扱い後は、手を良く洗うこと。
4. 保護手袋・保護メガネ・防塵マスクを着用すること。
5. 飲み込んだ場合は、すぐに口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
6. 眼に入った場合は、水道水で15分以上洗うこと。コンタクトレンズを着用していて、容易に外せる場合は外す。
7. 皮膚に付着した場合、皮膚刺激が生じた場合は、水道水で洗浄すること。
8. 発疹が生じた場合は、医師の診察、手当を受けること。
9. 吸入した場合、呼吸が困難な場合には、新鮮な空気のある場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時は、医師の診察を受けること。
10. 保管は、直射日光を避け、湿気のない室内に保管すること。
11. 内容物、容器を廃棄する場合は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

なおしタル工法研究会



株式会社ニューテック

〒174-0056 東京都板橋区志村1-2-9

TEL 03-5918-9688 FAX 03-5918-9687

<http://www.kknewtech.co.jp/> E-mail info@kknewtech.co.jp